



- Для внутренних работ;
- Тип плитки: керамическая и мозаичная;
- Тип работ: укладка плитки, кладка из кирпича, первичное выравнивание поверхности;
- Адгезия к основанию: 0,5 МПа;
- Фасовка: 25 кг.

**Рекомендуемые основания:** бетонные и кирпичные поверхности; цементные и цементно-известковые штукатурки; цементные стяжки.

### Технические характеристики:

Расход воды на 25 кг сухой смеси	5,0-6,25 л
Расход при толщине слоя 5мм	2,7-3,2 кг/кв.м
Жизнеспособность раствора	3 часа
Открытое время работы	10 мин
Время корректировки плитки	5 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток	не менее 0,5 МПа

### Технология применения

#### Рекомендованные условия проведения работ:

Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +30°C.

**Подготовка основания:** Основание должно быть очищено от пыли, грязи, старой рыхлой штукатурки, масел, жиров, краски, известковой побелки. Сильновпитывающие основания необходимо обработать грунтовкой «Богатырь», слабовпитывающие - бетоноконтактом «Богатырь».

#### Приготовление раствора:

- налить в емкость воду из питьевого водоснабжения, из расчета 0,22-0,25л на 1 кг сухой смеси;
- сухую смесь медленно засыпать в воду и тщательно перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой на низких оборотах до получения однородной массы;
- дать отстояться 5-10 минут и повторно перемешать.

#### Порядок работы:

- клеевую смесь равномерно нанести на основу с помощью гладкого шпателя и разровнять зубчатым шпателем с размером зуба от 4 до 9 мм. Размер зуба должен соответствовать размеру плитки - чем больше размер плитки, тем больше размер зуба;
- уложить плитку на поверхность, покрытую клеевой смесью и небольшими движениями вдавить в нее. Плитка укладывается с открытыми швами, раствор не должен заполнять шов более чем наполовину;
- затирка швов производится не ранее чем через 24 часа.

Запрещается добавление воды в растворную смесь в процессе проведения работ.

**Хранение и гарантия:** Мешки с сухой смесью хранить в сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке изготовителя – 12 месяцев.